



# CEMENTO BLANCO

USO GENERAL  
TIPO UG

Colombia | Guatemala



# Cemento Blanco Uso General

El Cemento Blanco Ultracem Tipo UG de Uso General está fabricado con materias primas seleccionadas que le confieren excelente blancura, manejabilidad y desempeño.

Es recomendado para elaboración de morteros y concretos que requieran control del color por diseño arquitectónico.

## PRESENTACIÓN

20 kg



## Aplicaciones y usos

- Elaboración de morteros y concreto blancos y de color.
- Elaboración de adhesivos y boquillas.
- Elaboración de estucos y masillas blancas.
- Elaboración de elementos artísticos y ornamentales.
- Remodelación, construcción y reparación de interiores y exteriores de tipo doméstico.

## Beneficios

- Excelente rendimiento del color por su alto valor de blancura.
- Obtención de superficies que presentan mayor capacidad de reflejar la luz.
- Excelentes acabados en la realización de concretos y morteros.
- Gran trabajabilidad y compacidad.
- Bajo contenido en álcalis.

## Especificaciones Técnicas

ENSAYOS FÍSICOS	MÉTODO DE ENSAYO	NTC 121	ULTRACEM
Contenido de Aire en volumen, %	NTC 224	Máx. 12	Máx. 12
Expansión barras de Mortero (14 días), %	NTC 4927	Máx. 0,020	Máx. 0,020
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			
3 días, MPa (PSI)	NTC 220	Mín. 8,0 (1160)	Mín. 13,0 (1160)
7 días, MPa (PSI)	NTC 220	Mín. 15,0 (2175)	Mín. 15,0 (2175)
28 días, MPa (PSI)	NTC 220	Mín. 24,0 (3480)	Mín. 24,0 (3480)
TIEMPO DE FRAGUADO VICAT			
Tiempo de fraguado inicial, min	NTC 118	Mín. 45 - Max. 420	Mín. 45 - Max. 420

ULTRACEM S.A.S. no se hace responsable por los perjuicios que se pueden ocasionar por el mal uso de sus productos. La información contenida en este documento es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de ULTRACEM S.A.S. Ver Condiciones de Transporte y Almacenamiento, Precauciones y Aclaraciones en la contraportada.

Fecha de Vigencia 21-11-2024, versión 4



# Recomendaciones generales

## CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO



### Transporte en vehículos adecuados

que eviten roturas de los empaques, debidamente cerrados y protegidos contra la humedad.



**Almacene bajo techo** en un lugar seco, libre de humedad y de objetos corto-punzantes.



**Apilar sobre estibas** en buenas condiciones, de tal manera que los primeros sacos en ingresar sean los primeros en salir.



**Almacenar en pilas menores de ocho (8) sacos de altura**, dejando un espacio de 30 cm contra la pared y las pilas laterales.



**Preferiblemente cubra los sacos** con lona o plásticos impermeables si van a estar almacenados al aire libre.

## PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños. No es un producto comestible. En caso de ingesta consulte a su médico. Las mezclas frescas de cemento hidráulico son cáusticas y pueden causar irritaciones en la piel y tejidos debido a exposición prolongada.

Se recomienda el uso de guantes, traje de protección y protección visual. En caso de exposición, lave la parte afectada con abundante agua. En caso de contacto con los ojos, lave con agua limpia por lo menos durante 15 minutos. Se debe evitar el contacto del cuerpo con el agua residual del mortero, concreto, pasta o lechada. Retire el traje contaminado inmediatamente luego de la exposición. En cualquier caso, debe tener asistencia médica idónea.

## ACLARACIONES

Los atributos del cemento hidráulico relacionados al desempeño de morteros y concretos, incluyendo el desarrollo de resistencias mecánicas, permeabilidad, resistencia a los sulfatos, calor de hidratación y resistencia a la reactividad álcalis-agregado, dependen de múltiples factores tales como los agregados, diseño de mezcla, producción, manejo y condiciones ambientales.

Consultar con el asesor comercial la disponibilidad de los productos ofrecidos.



### Atención al cliente:

01 8000 123 987 / Celular: #399



### Correo electrónico:

servicioalcliente@ultracem.co



### Página web

[www.ultracem.co](http://www.ultracem.co) en el link contáctenos

## Nuestras Certificaciones



SC-CER476867



SA-CER476869



OS-CER476871

ULTRACEM S.A.S.

Planta: Km.2,5 Vía Cordialidad, Barranquilla - Galapa  
Galapa, Atlántico - Colombia.





**Chatea con Vanesa,**  
tu asistente virtual.



Ahora estamos conectados  
**contigo 24/7** a través de nuestro  
**WhatsApp.**



**316 403 4858**



Conéctate **fácil, rápido y seguro.**



**Con VANESA puedes:**



Agendar turno para recoger tu pedido.



Chatear sin necesidad de datos móviles.



Realizar pedidos, pagar en línea y hacer consultas a través de WhatsApp.

@Ultracem

@Cementoultracem

